

Grasa MP-2 LT COMPLEX

Grasa de Alto Rendimiento para la Industria Pesada

Grasa de alto rendimiento con lubricantes sólidos para combinaciones metal/metal, sometidas a exigentes condiciones de servicio, cargas extremas y lavado por agua.

Características

- Alta capacidad de carga.
- Proporciona lubricación de larga duración.
- Propiedades de lubricación de emergencia, en casos de fricción límite está provisto de protección anti-desgaste gracias a la presencia de lubricantes sólidos y aditivos EP.
- Buena protección frente a desgaste y corrosión.
- Buena adherencia.
- Elevada resistencia al arrastre por agua.

Composición

- Aceite Base Mineral
- Espesante: Complejo Litio-Calcio
- Lubricantes Sólidos (MoS_2 + Grafito)
- Aditivo EP
- Inhibidor de Corrosión (R&O)
- Aditivo antidesgaste (AW)

Presentación

- Pote de 1 kg
- Balde de 18 kg
- Tambor de 180 kg

Modo de Aplicación

Limpiar los puntos de contacto a lubricar. Se recomienda eliminar todo resto de lubricante anterior para evitar incompatibilidades de productos (espesante). Aplicar con brocha, espátula, engrasadora manual o automática.

Instrucciones de Seguridad

LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO REQUERIDA PARA SU USO, NO ESTÁ INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO. ANTES DE SU MANIPULACIÓN, PARA SU USO SEGURO, LEER FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Y ETIQUETA DEL ENVASE. LA HOJA DE SEGURIDAD ESTA DISPONIBLE A VUESTRO REQUERIMIENTO.

Aplicaciones

Lubricación de componentes que operan bajo severas exigencias de carga, especialmente para el uso en maquinaria industrial y pesada, tales como: articulaciones, juntas, cadenas, rodamientos, palieres, ejes, bombas de agua, engranajes, pluma de grúas, etc.

Propiedades Típicas

Estos valores no se publican con miras de ser usados en la confección de otras especificaciones.

Norma	Prueba	Unidades	Resultado
	Color		Negro
ASTM D217	Penetración T60 Golpes a 25°C	mm/10	265-295
DIN 51818	Consistencia	NLGI	2
DIN 51 562	Viscosidad de Aceite Base a 40°C	mm ² /s	260
ASTM D1264	Resistencia al lavado por agua	%	<2
	Temperatura de Servicio	°C	-20 a 160
ASTM D4048	Corrosión al Cobre		1B
ASTM D566	Punto de Goteo	°C	>250
ASTM D2596	Carga de Soldadura 4B	N	6500
ASTM 6184	Separación de Aceite (30hs a 100°C)	%P/P	Máx.5%
	Valor DN ⁽¹⁾	mm/min	250000

(1) Los valores obtenidos deben ser considerados únicamente como un elemento de referencia. En la práctica estos índices DN pueden variar en función de la temperatura, carga y tipo de rodamiento.

INDÍQUENOS SUS PROBLEMAS DE LUBRICACIÓN Y SELLADO - NUESTRO SERVICIO TÉCNICO LE ASESORARÁ

MOLYSIL ARGENTINA S.A - Virrey Olaguer y Feliú 3398 (1426) CABA - Argentina - Tel.: +54 11 4555-4800

WhatsApp: +54 9 11 2849 9680- www.molysil.com - info@molysil.com

Los logotipos de DuPont y Molykote son propiedad de filiales de DuPont de Nemours, Inc. El logotipo de Molysil es propiedad de Molysil Argentina S.A
Versión del Documento: VV1 - Fecha: Enero 2024

